

Nombre **RESINA IND. NITRO ALQUÍDICA SEMI-BRILLO**

Definición: **Esmalte nitro alquídico**

Código: **4B.1.K7**

Categoría: **Acabado**

V.O.C (listo al uso): **660g/l**

Producto fuera de los usos referidos en 2004/42/CE

NATURALEZA DEL PRODUCTO

Esmalte semibrillante a base de resinas nitroalquídicas.

USOS GENERALES

producto de uso general, máquina, herramienta, maquinaria agrícola, etc.

MÉTODO DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La limpieza de la superficie de aplicación debe ser total y minuciosa y es una condición fundamental y necesaria para obtener un resultado positivo del ciclo de pintura. Esto significa que la presencia de aceites, grasa, suciedad, óxido y calamina en la superficie no está permitida.

- **Superficies ferrosas:** Arenar con SA2 o efectuar una limpieza mecánica muy cuidadosa seguida de un desengrasado con diluyentes. Aplicar una capa de imprimación 71.4, 71.2 o 71.0. Durante las primeras 24 horas posteriores a la aplicación de la imprimación, aplique una o dos capas del esmalte nitro.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Mezclar con cuidado hasta obtener un color y consistencia uniformes. Para una aplicación estándar con pistola, diluya con nuestro diluyente nitro 0G.001 o 0G.002 al 30-40% hasta obtener una viscosidad de 20"±2" Ford 4 at 20°C.

APLICACIÓN

Pistola: Boquillas de Ø 1,4-1,6 y 3-5 atm. de presión.
Airless. Boquilla de 0,09 pulgadas y 120-150 bar de presión (la dilución será menor o nula con el uso de este sistema)

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO: Producto de un componente.

ASPECTO (ASTM D 523): Semi-brillo (50%-70% gloss según el color formulado).

COLORES: A petición (la resina 4B.1.K7 debe ser usada en una proporción 80/20 con los tintes del sistema tintométrico)

PESO ESPECÍFICO (ISO 2811): 0.95 ± 0.05 kg/l

VISCOSIDAD DE SUMINISTRO (DIN 53211): 30"-60" Ford 4

Nombre **RESINA IND. NITRO ALQUÍDICA SEMI-BRILLO**

Definición: **Esmalte nitro alquídico**

Código: **4B.1.K7**

Categoría: **Acabado**

V.O.C (listo al uso): **660g/l**

Producto fuera de los usos referidos en
2004/42/CE

**CONTENIDO
EN SÓLIDOS:** 35 % (± 2%)

SECADO A 20°C:

Fuera de polvo: 15-20 minutos
Seco al tacto: 2-3 horas
Endurecimiento total: 24 horas
Máxima Resistencia química: 7 días

**MANOS
RECOMENADAS:** Dos o tres

ESPESOR 1: 20µ-30µ

**RENDIMIENTO
TEÓRICO²:** 12 m²/kg

REPINTADO: El producto se puede recubrir después de 1-2 horas.

ESTABILIDAD DE

ALMACENAMIENTO: Un año en cajas cerradas en un lugar fresco y seco y alejado de cualquier Fuente de calor.